



ACEITE DE GOTEO PARA MOTORES A TURBINA

**Superior Rendimiento • Máxima Protección
Larga Vida Util del Equipo**

Los Aceites de Goteo para Motores a Turbina son lubricantes cohesivos y adhesivos que poseen buenas características de lubricidad y penetrabilidad los cuales son apropiados para una gran variedad de aplicaciones.

Esta combinación de aditivos superiores y gran base provee una tenaz capa de lubricación la cual resiste altas temperaturas. Este producto provee rendimiento y protección para marcas Americanas tales como: Big A Auto Parts, Country General, Lube King, Ashby Lumber, Bailey Agriculture, Pollard Implement, Cain Farms y Total Petroleum..

- Alto índice de viscosidad
- Inhibidor de corrosión y espuma
- Superior resistencia a la oxidación
- Adherente resistente a la humedad
- Sobresaliente protección contra el óxido
- Larga vida útil



Packaging Specifications

| | Part No. | Package Size | UPC - Each 71621- | UPC - Case 71621- | Length | Width | Height | Cubic Feet | Case Weight In Pounds | Length | Width | Height | Cubic Feet | Cases/Pails/ Drums per Pallet | Pallet Weight In Pounds |
|--------------|----------|--------------|----------------------|----------------------|--------|-------|--------|------------|--------------------------|--------|-------|--------|------------|----------------------------------|----------------------------|
| 2/2.5 Gallon | 622 | 2.5 Gal. | 00622 | 00691 | 14.25 | 9.00 | 15.00 | 1.11 | 40.00 | 48.00 | 42.00 | 50.00 | 58.33 | 39 | 1610.0 |
| 5 Gallon | 625 | 5 Gal. | 00625 | N/A | 12.50 | 12.50 | 15.50 | 1.40 | 39.60 | 48.00 | 42.00 | 51.50 | 60.08 | 36 | 1475.0 |
| 55 Gallon | 628 | 55 Gal. | 00628 | N/A | 23.00 | 23.00 | 35.00 | 10.71 | 456.00 | 48.00 | 42.00 | 41.00 | 47.83 | 4 | 1874.0 |

Typical Inspection Data

| | Test Methods | Limits | Typical |
|------------------------|--------------|-----------|---------|
| Gravity, °API | ASTM D-287 | 30.0-32.5 | 31.5 |
| Viscosity @ 100°C, cSt | ASTM D-445 | 5.0-6.0 | 5.4 |
| Viscosity @ 40°C, cSt | ASTM D-445 | 25.0-35.0 | 29.8 |
| Viscosity Index | ASTM D-2270 | — | 105 |
| Pour Point, °C | ASTM D-97 | — | -12 |
| Flash Point, COC, °C | ASTM D-92 | 180 Min. | 185 |
| Color | ASTM D-1500 | 0.5-1.5 | 1.0 |

A Product Of Warren Performance Products

Warren Distribution • 727 South 13th St., Omaha, Nebraska, U.S.A. • 800-825-1235 • 402-341-9397 • FAX: 402-977-5881